

HOJA TÉCNICA

Porcelánico Esmaltado Rectificado - Pasta Blanca

SUPERGLOSS MANAOS BEIGE

| NORMA ISO 13006:2018 | TEST | REQUISITO | | CELIMA |
|--|--------------|---|----------|---------------------|
| DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE | | | | |
| * Dimensiones promedio: | | | | |
| - Largo y Ancho (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,3 % | ± 1,0 mm | Cumple |
| - Espesor (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 5,0 % | ± 0,5 mm | Cumple |
| * Rectitud de los lados (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,3 % | ± 0,8 mm | Cumple |
| * Rectangularidad (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,3 % | ± 1,5 mm | Cumple |
| * Planaridad superficial : | | | | |
| Curvatura Lateral (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,4 % | ± 1,8 mm | Cumple |
| Curvatura Central (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,4 % | ± 1,8 mm | Cumple |
| Alabeo Diagonal (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,4 % | ± 1,8 mm | Cumple |
| * Calidad de la Superficie (%) | ISO 10545-2 | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa | | Cumple |
| * Dimensiones de fabricación: | | | | |
| - Largo y Ancho (mm) | | | | 600 mm x 600 mm |
| - Espesor (mm) | | | | 8,5 mm |
| * Peso: | | | | |
| - Promedio por Pieza (gr) | | | | 6830 gr |
| PROPIEDADES FÍSICAS | | | | |
| * Absorción de agua (%) | ISO 10545-3 | 0,5% < E_v ≤ 3% Máximo individual 3,3% | | 2,4% |
| * Resistencia a la Rotura (N) ($e \geq 7,5$ mm) | ISO 10545-4 | Mín. 1100 N | | Cumple |
| * Resistencia a la Flexión (N/mm ²) | ISO 10545-4 | Mín. 30 N/mm ² Mínimo Individual 27 N/mm ² | | Cumple |
| * Resistencia al cuarteo (Trizadura) | ISO 10545-11 | Requerida | | Cumple |
| * Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas a ser utilizadas en pisos) | ISO 10545-7 | Reporte de la clase de abrasión y los ciclos pasados | | II |
| * Dureza Mohs | EN-101 | Mínimo 5,0 | | 5,0 |
| * Tráfico | CELIMA | Determinado por fabricante | | Medio |
| * Coeficiente de fricción dinámico en seco | ANSI A137.1 | Determinado por fabricante | | DCOF ≥ 0,42 |
| PROPIEDADES QUÍMICAS | | | | |
| * Resistencia a las Manchas: | | | | |
| - Baldosas esmaltadas | ISO 10545-14 | Mínimo Clase 3 | | Cumple |
| * Resistencia a Químicos: | | | | |
| - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis | ISO 10545-13 | El fabricante establece la clasificación | | Cumple |
| - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis | ISO 10545-13 | Método de ensayo disponible | | Cumple |
| - Resistencia a productos domésticos de limpieza y sales de piscina | ISO 10545-13 | Mínimo B | | Cumple |
| EMBALAJE | | | | |
| - Contenido: | | | | |
| - Piezas por caja: | | | | 4 piezas |
| - M2 por caja: | | | | 1,44 m ² |
| - Peso por caja: | | | | 27,3 kg |
| - Cajas por Pallet: | | | | 30 cajas |
| REFERENCIA | | | | |
| Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex H (Normative), Table H.1, Dry-pressed ceramic tiles 0,5% < E_v ≤ 3%, Group B1b. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción. | | | | |

FICHA COMERCIAL

Porcelánico Esmaltado Rectificado - Pasta Blanca SUPERGLOSS MANAOS BEIGE

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| * SERIE | Madera |
| * DISEÑO | Manaos |
| * ACABADO | Supergloss, Bordes Rectificados |
| * SUPERFICIE | Lisa |
| * NÚMERO DE CARAS | 3 |
| * COLORES DISPONIBLES | Beige |
| * TAMAÑOS DISPONIBLES | 60x60 |



| NORMA ISO 13006:2018 | TEST | REQUERIMIENTO | | CELIMA |
|---|---------------------------------------|---|----------|---------------------|
| | Área de Baldosa > 410 cm ² | | | |
| DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE | | | | |
| * Dimensiones promedio: | | | | |
| - Largo y Ancho (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,3 % | ± 1,0 mm | 600 mm x 600 mm |
| - Espesor (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 5,0 % | ± 0,5 mm | 8,5 mm |
| PROPIEDADES FÍSICAS | | | | |
| * Absorción de agua (%) | ISO 10545-3 | 0,5% < Ev ≤ 3% Máximo individual 3,3% | | 2,4% |
| * Resistencia a la Rotura (N) (e ≥ 7,5 mm) | ISO 10545-4 | Mín. 1100 N | | Cumple |
| * Resistencia a la Flexión (N/mm ²) | ISO 10545-4 | Mín. 30 N/mm ² Mínimo Individual 27 N/mm ² | | Cumple |
| * Tráfico | CELIMA | Determinado por fabricante | | Medio |
| * Coeficiente de fricción dinámico en seco | ANSI A137.1 | Determinado por fabricante | | DCOF ≥ 0,42 |
| EMBALAJE | | | | |
| - Contenido: | | | | |
| - Piezas por caja | | | | 4 piezas |
| - M ² por caja | | | | 1,44 m ² |
| - Peso por caja | | | | 27,3 kg |
| - Cajas por Pallet | | | | 30 cajas |
| REFERENCIA | | | | |
| Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex H (Normative), Table H.1, Dry-pressed ceramic tiles 0,5% < Ev ≤ 3%, Group Bib. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción. | | | | |
| INSTALACION Y MANTENIMIENTO | | | | |
| - Enchape: | | Pegamento Blanco Flexible / Pegamento Porcelanato CELIMA | | |
| - Superficies extensas | | Pegamento Porcelanato CELIMA | | |
| - Superficies residenciales y otros | | Recomendada 3 mm | | |
| - Juntas entre piezas | | Fragua Porcelanato CELIMA | | |
| - Fraguado: | | | | |
| - Limpieza y mantenimiento: | | | | |
| - Limpieza profunda al final de obra | | Condiciona y/o según requerimiento, Quitacemento N°1 o N°3 - CELIMA | | |
| - Limpieza final | | Limpiador Universal N°10 / Limpiador Porcelanato N°13 - CELIMA | | |
| - Sellado de superficie | | No requerido | | |
| - Mantenimiento | | Limpiador Universal N°10 / Limpiador Porcelanato N°13 - CELIMA | | |

02 de Noviembre de 2020