

HOJA TÉCNICA

Revestimiento Cerámico Esmaltado

VALERIA II BLANCO

| NORMA ISO 13006:2018 | TEST | REQUISITO | | CELIMA |
|--|--------------|---|----------|-----------------|
| DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE | | | | |
| * Dimensiones promedio: | | | | |
| - Largo y Ancho (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,6 % | ± 2,0 mm | Cumple |
| - Espesor (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 5,0 % | ± 0,5 mm | Cumple |
| * Rectitud de los lados (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 1,5 mm | Cumple |
| * Rectangularidad (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | Cumple |
| * Planaridad superficial : | | | | |
| Curvatura Lateral (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | Cumple |
| Curvatura Central (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | Cumple |
| Alabeo Diagonal (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | Cumple |
| * Calidad de la Superficie (%) | ISO 10545-2 | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa | | Cumple |
| * Dimensiones de fabricación: | | | | |
| - Largo y Ancho (mm) | | | | 600 mm x 600 mm |
| - Espesor (mm) | | | | 8,0 mm |
| * Peso: | | | | |
| - Promedio por Pieza (gr) | | | | 5980 gr |
| PROPIEDADES FÍSICAS | | | | |
| * Absorción de agua (%) | ISO 10545-3 | 6% < E_v ≤ 10% Máximo individual 11% | | 7,50% |
| * Resistencia a la Rotura (N) ($e \geq 7,5$ mm) | ISO 10545-4 | Mín. 800 N | | Cumple |
| * Resistencia a la Flexión (N/mm ²) | ISO 10545-4 | Mín. 18 N/mm ² Mínimo Individual 16 N/mm ² | | Cumple |
| * Resistencia al cuarteo (Trizadura) | ISO 10545-11 | Requerida | | Cumple |
| * Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas a ser utilizadas en pisos) | ISO 10545-7 | Reporte de la clase de abrasión y los ciclos pasados | | III |
| * Dureza Mohs | EN-101 | Mínimo 5,0 | | 5,0 |
| * Tráfico | CELIMA | Determinado por fabricante | | Medio |
| * Coeficiente de fricción dinámico en seco | ANSI A137.1 | Determinado por fabricante | | DCOF ≥ 0,42 |
| PROPIEDADES QUÍMICAS | | | | |
| * Resistencia a los Agentes Manchantes: | | | | |
| - Oxido Verde | ISO 10545-14 | Mín. Clase 3 | | Cumple |
| - Yodo | ISO 10545-14 | | | |
| - Aceite de Oliva | ISO 10545-14 | | | |
| * Resistencia a los Ácidos y Alcalis de baja concentración: | | | | |
| - Ácido Clorhídrico al 3% (V/V) | ISO 10545-13 | Método de ensayo disponible | | Cumple |
| - Hidróxido de Potasio, 30 g/l | ISO 10545-13 | Método de ensayo disponible | | Cumple |
| * Resistencia a los Ácidos y Alcalis de alta concentración: | | | | |
| - Ácido Clorhídrico al 18% (V/V) | ISO 10545-13 | Método de ensayo disponible | | Cumple |
| - Hidróxido de Potasio, 100 g/l | ISO 10545-13 | Método de ensayo disponible | | Cumple |
| * Resistencia a los productos de uso doméstico: | | | | |
| - Cloruro de Amonio, 100 g/l | ISO 10545-13 | Mín. GB | | Cumple |
| EMBALAJE | | | | |
| - Contenido: | | | | |
| - Piezas por caja: | | | | 5 pza |
| - M2 por caja: | | | | 1,80 m2 |
| - Peso por caja: | | | | 29,9 kg |
| - Cajas por Pallet: | | | | 30 cajas |
| REFERENCIA | | | | |
| Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex K (Normative), Table K.1, Dry-pressed ceramic tiles 6% < E_v ≤ 10%, Group BIIb. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción. | | | | |

FICHA COMERCIAL

Revestimiento Cerámico Esmaltado

VALERIA II BLANCO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

| | |
|------------------------------|-------------|
| * SERIE | Marmolizado |
| * DISEÑO | Valeria II |
| * ACABADO | Brillante |
| * SUPERFICIE | Lisa |
| * NÚMERO DE CARAS | 4 |
| * COLORES DISPONIBLES | Blanco |
| * TAMAÑOS DISPONIBLES | 60x60 |



| NORMA ISO 13006:2018 | TEST | REQUERIMIENTO | | CELIMA |
|---|---------------------------------------|---|----------|---------------------|
| | Área de Baldosa > 410 cm ² | | | |
| DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE | | | | |
| * Dimensiones promedio: | | | | |
| - Largo y Ancho (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 0,6 % | ± 2,0 mm | 600 mm x 600 mm |
| - Espesor (% - mm) | ISO 10545-2 | ± 5,0 % | ± 0,5 mm | 8,0 mm |
| PROPIEDADES FÍSICAS | | | | |
| * Absorción de agua (%) | ISO 10545-3 | 6% < Ev ≤ 10% Máximo individual 11% | | 7,50% |
| * Resistencia a la Rotura (N) (e ≥ 7,5 mm) | ISO 10545-4 | Mín. 800 N | | Cumple |
| * Resistencia a la Flexión (N/mm ²) | ISO 10545-4 | Mín. 18 N/mm ² Mínimo Individual 16 N/mm ² | | Cumple |
| * Tráfico | CELIMA | Determinado por fabricante | | Medio |
| * Coeficiente de fricción dinámico en seco | ANSI A137.1 | Determinado por fabricante | | DCOF ≥ 0,42 |
| EMBALAJE | | | | |
| - Contenido: | | | | |
| - Piezas por caja | | | | 5 pza |
| - M ² por caja | | | | 1,80 m ² |
| - Peso por caja | | | | 29,9 kg |
| - Cajas por Pallet | | | | 30 cajas |
| REFERENCIA | | | | |
| Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex K (Normative), Table K.1, Dry-pressed ceramic tiles 6% < Ev ≤ 10%, Group BIIb. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción. | | | | |

02 de Noviembre de 2020