

HOJA TÉCNICA

Revestimiento Cerámico Esmaltado
CAYALTI MIX BEIGE

NORMA ISO 13006:2018	TEST	REQUISITO	CELIMA	
DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE				
* Dimensiones promedio: - Largo y Ancho (% - mm) - Espesor (% - mm)	ISO 10545-2 ISO 10545-2	± 0,6 % ± 10,0 %	± 2,0 mm ± 0,5 mm	Cumple Cumple
* Rectitud de los lados (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	Cumple
* Rectangularidad (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	Cumple
* Planaridad superficial : Curvatura Lateral (% - mm) Curvatura Central (% - mm) Alabeo Diagonal (% - mm)	ISO 10545-2 ISO 10545-2 ISO 10545-2	± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %	± 2,0 mm ± 2,0 mm ± 2,0 mm	Cumple Cumple Cumple
* Calidad de la Superficie (%)	ISO 10545-2	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa	Cumple	
* Dimensiones de fabricación: - Largo y Ancho (mm) - Espesor (mm)			302 mm x 602 mm 8,0 mm	
* Peso: - Promedio por Pieza (gr)			2770 gr	
PROPIEDADES FÍSICAS				
* Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	$E_v > 10\%$ Máximo individual 9%	10,9%	
* Resistencia a la Rotura (N) ($e \geq 7,5$ mm)	ISO 10545-4	Mín. 600 N	Cumple	
* Resistencia a la Flexión (N/mm ²)	ISO 10545-4	Mín. 12 N/mm ²	Cumple	
* Resistencia al cuarteo (Trizadura)	ISO 10545-11	Requerida	Cumple	
PROPIEDADES QUÍMICAS				
* Resistencia a los Agentes Manchantes: - Oxido Verde - Yodo - Aceite de Oliva	ISO 10545-14 ISO 10545-14 ISO 10545-14	Mín. Clase 3	Cumple	
* Resistencia a los Ácidos y Álcalis de baja concentración: - Ácido Clorhídrico al 3% (V/V) - Hidróxido de Potasio, 30 g/l	ISO 10545-13 ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible	Cumple Cumple	
* Resistencia a los Ácidos y Álcalis de alta concentración: - Ácido Clorhídrico al 18% (V/V) - Hidróxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13 ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible	Cumple Cumple	
* Resistencia a los productos de uso doméstico: - Cloruro de Amonio, 100 g/l	ISO 10545-13	Mín. GB	Cumple	
EMBALAJE				
- Contenido: - Piezas por caja: - M2 por caja: - Peso por caja: - Cajas por Pallet:			10 piezas 1,81 m ² 27,7 kg 32 cajas	
REFERENCIA				
Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex L (Normative), Table L.1, Dry-pressed ceramic tiles $E_v > 10\%$, Group BIII. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.				

02 de Noviembre de 2020

FICHA COMERCIAL

Revestimiento Cerámico Esmaltado
CAYALTI MIX BEIGE

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

* SERIE	Fachaleta
* DISEÑO	Cayalti
* ACABADO	Brillante
* SUPERFICIE	Estructurada
* NÚMERO DE CARAS	2
* COLORES DISPONIBLES	Beige, Gris
* TAMAÑOS DISPONIBLES	30x60



NORMA ISO 13006:2018	TEST	REQUERIMIENTO		CELIMA		
	Área de Baldosa > 410 cm ²					
DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE						
* Dimensiones promedio: - Largo y Ancho (% - mm) - Espesor (% - mm)	ISO 10545-2 ISO 10545-2	± 0,6 % ± 10,0 %	± 2,0 mm ± 0,5 mm	302 mm x 602 mm 8,0 mm		
PROPIEDADES FÍSICAS						
* Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	Ev > 10% Máximo individual 9%	10,9%			
* Resistencia a la Rotura (N) (e > 7,5 mm)	ISO 10545-4	Mín. 600 N	Cumple			
* Resistencia a la Flexión (N/mm ²)	ISO 10545-4	Mín. 12 N/mm ²	Cumple			
EMBALAJE						
- Contenido: - Piezas por caja - M2 por caja - Peso por caja - Cajas por Pallet				10 piezas 1,81 m ² 27,7 kg 32 cajas		
REFERENCIA						
Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex L (Normative), Table L.1, Dry-pressed ceramic tiles Ev > 10%, Group BIII. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.						

02 de Noviembre de 2020