


**27x45**  
PAREDES

# REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

## FICHA TÉCNICA

  
**CELIMA**

<b>MODELO:</b>	PARED FARAH ROSADO
<b>FORMATO:</b>	27x45
<b>ESPECIFICACIÓN:</b>	ISO 13006:2018 - GRUPO BIII - Anexo L - No Modular - GL
<b>SERIE:</b>	MARMOLIZADO
<b>ACABADO:</b>	BRILLANTE
<b>SUPERFICIE:</b>	LISA
<b>DIMENSIONES:</b>	271 mm x 451 mm x 6,0 mm
<b>NÚMERO DE CARAS:</b>	-



Ref: 110014711

	<b>NORMA</b>	<b>REQUISITO</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	<b>ISO 10545-2</b>	Dimensiones Largo y Ancho (% - mm)	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	<b>ISO 10545-2</b>	Espesor (% - mm)	± 10,0 % / ± 0,5 mm
	<b>ISO 10545-2</b>	Rectitud de lados (% - mm)	± 0,5 % / ± 1,5 mm
	<b>ISO 10545-2</b>	Rectangularidad (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm
	<b>ISO 10545-2</b>	Curvatura Lateral / Central / Alabeo Diagonal (% - mm)	± 0,5 % / ± 2,0 mm
	<b>ISO 10545-2</b>	Calidad de la Superficie (%)	Mín. 95% de baldosas libre de defectos visibles a 1 m de distancia que afecte un área importante de la baldosa
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>	<b>ISO 10545-3</b>	Absorción de Agua (%)	$E_v > 10\%$ Máximo individual 9%
	<b>ISO 10545-4</b>	Resistencia a la Rotura (e < 7,5 mm) (N) Resistencia a la Flexión (e < 7,5 mm) (N/mm <sup>2</sup> )	Mín. 200 N Mín. 15 N/mm <sup>2</sup>
	<b>ISO 10545-11</b>	Resistencia al Cuarteo (Trizadura)	Requerido
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>	<b>ISO 10545-14</b>	Resistencia a los Agentes Manchantes	Mín. Clase 3
	<b>ISO 10545-13</b>	Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baja Concentración Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración	Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible
	<b>ISO 10545-13</b>	Resistencia a los productos de uso doméstico	Mín. B
<b>EMBALAJE</b>	<b>Embalaje:</b>	Piezas por caja m <sup>2</sup> por caja Peso seco máx. por caja Cajas por pallet	17 piezas 2,07 m <sup>2</sup> 24,8 kg 51 cajas
<b>INSTALACIÓN Y USO</b>	<b>Enchape:</b>	Pegamento y fragua para cerámicos / Junta recomendada 3 mm / Traslape máx. 1/4 del largo de la pieza. (Ref. 20x60 y 30x60: 15cm). Antes de instalar verifique que todas las cajas sean del mismo Tono y Calibre.	
	<b>Limpieza profunda:</b>	Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua (1:10) / Agua y detergente neutro.	
	<b>Mantenimiento:</b>	Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.	
<b>CELIMA</b>	Producto fabricado en Perú, por Cerámica Lima S.A. según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018. 'Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking', Annex L (Normative), Table L.1, Dry-pressed ceramic tiles. $E_v > 10\%$ , Group BIII. Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.		
	<b>05 de Diciembre de 2022</b>		



Registro N°LE - 171